

FP 150 Universal-Flexfuge

schnell abbindender, vielseitiger Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von Natursteinen und Feinsteinzeug



*** NEU ***
verbesserte
Rezeptur



- + Fugenbreiten von 1 bis 20 mm
- + mit kristalliner Wasserbindung
- + geeignet für viele Natursteine
- + feinkörniges, volles Fugenbild
- + früh waschbar & begehbar
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämmbar
- + sehr schnell & rissfrei erhärtend
- + wasser- & schmutzabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für Duschen, Bäder, Balkone & Terrassen
- + für öffentliche & gewerbliche Bereiche mit hoher mechanischer Belastung sowie hoher Nassbelastung
- + für Fußbodenheizung
- + für Wand & Boden
- + für Innen & Außen



Anwendungsgebiet

FP 150 ist mit seinem feinkörnigen und vollem Fugenbild zum Verfugen von Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Fassadenriemchen, Cotto, Mosaiken (auch Glas), Glasfliesen, Betonwerksteinen und vielen Natursteinen im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden sowie für Fußbodenheizungen, Bäder, Duschen, Balkone und Terrassen geeignet. FP 150 ist besonders für den öffentliche und gewerbliche Bereiche mit hoher Nassbelastung und hoher mechanischer Belastung geeignet.

Eigenschaften

FP 150 ist ein schnell erhärtender Feinfugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von keramischen Fliesen und Belägen und entspricht mit seinen Eigenschaften den erhöhten Anforderungen gemäß DIN EN 13888 CG2 WA. FP 150 ist ein zementärer (C) Fugenmörtel (G) mit verbesserten (2) und erhöhten wasserabweisenden Eigenschaften (W) und erhöhter Abriebfestigkeit (A). FP 150 ist schlämmbar und leicht zu reinigen.

Technische Daten

Fugenbreiten 2 bis 10 mm

Anmachwasser für 5 kg	ca. 1,0 Liter
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten
begehbar	nach ca. 2 Stunden
voll belastbar	nach ca. 14 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 35 N/mm ²

Materialbasis

Werk trockenmörtel auf der Basis von schnell abbindenden Zementen, Sand, speziellen Füllstoffen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften sowie gegebenenfalls Farbpigmente.

Kennzeichnungen nach

- Gefahrgutverordnung kein Gefahrgut
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) reizend, enthält Zement
- GISCODE ZP1 - chromatarm gemäß 2003/53/EG

Weitergehende Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Untergrundvorbereitung

Der Verlegemörtel muss ausreichend und gleichmäßig ausgehärtet und trocken sein. Die Fugen müssen ausreichend und gleichmäßig tief sein; gegebenenfalls ist ein Auskratzen notwendig. Vor der Verfugung von be-

FP 150 Universal-Flexfuge

sonderen Belägen mit feinstporiger Mattglasur, offenporigen Oberflächen sowie Feinsteinzeugplatten und Natursteinen ist eine Probeverfugung und ein Reinigungsversuch vorzunehmen. Unterschiedlich und/oder stark saugende Untergründe müssen gleichmäßig angefeuchtet werden. Die Feuchtigkeit des Untergrundes sowie die unterschiedliche Saugkraft von Fliesenflanken können Farbunterschiede in der Fuge verursachen. Gegebenenfalls ist technische Beratung einzuholen.

Verarbeitung

FP 150 in einem Mischungsverhältnis von ca. 1,0 Liter kaltem Leitungswasser auf 5 kg Pulver in einem sauberen Gefäß knollenfrei und homogen anmischen. Danach ca. 3 Minuten reifen lassen und noch einmal kurz durchrühren und verarbeiten. Den Fugenmörtel mit einem Fugbrett oder Gummiwischer bündig und tief in die Fuge einbringen und die Oberfläche diagonal bündig abziehen. Nach ausreichendem Anziehen des Fugenmörtels (Fingerprobe) mit einem Schwamm oder Waschbrett abreiben. Nach dem Abtrocknen mit einem feuchten Schwamm die Endreinigung vornehmen. Bewegungsfugen dürfen nicht mit Fugenmörtel überbrückt werden!

Nachbehandlung

Das frische Fugennetz ist vor zu schnellem Austrocknen, Zugluft und direkter Sonne, Schlagregen sowie Frost schützen. Um eine optimale Erhärtung der Fuge zu erreichen, empfehlen wir eine feuchte Nachbehandlung mit sauberem Wasser. Eine nasse Reinigung unter Zusatz von Reinigungsmitteln, gleich welcher Art, ist in den ersten 28 Tagen zu unterlassen.

Materialverbrauch

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit der Fugen, der Handhabung des Werkzeugs und der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials. Als Verbrauchsrichtwerte gelten bei 5 mm Fugenbreite und 5 mm Fugentiefe:

Fliesenformat	Verbrauchsrichtwert
5/5 cm	ca. 1,8 kg / m ²
10/10 cm	ca. 0,9 kg / m ²
15/15 cm	ca. 0,6 kg / m ²
30/30 cm	ca. 0,3 kg / m ²

Lagerung

Nicht angebrochene Gebinde mindestens 9 Monate haltbar ab Abfülldatum bei witterungsgeschützter, kühler und trockener Lagerung. Wir empfehlen die Verwendung von Holzrosten/Paletten. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen.

Entsorgung

Gebindesäcke vor der Entsorgung restfrei entleeren und gemäß VpVO einer Verwertung zuführen. Ausgehärtete Produktreste nach dem Abfallschlüssel 17 09 04 als Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Weitere Infos siehe Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

- alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% – niedrigere Tem-

peraturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die angegebenen Werte

- FP 150 ist schnell erhärtend – keines Falls bereits anstehenden Fugenmörtel erneut mit Wasser aufrühren
- vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen der frischen Fuge durch Einflüsse wie Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen oder Frost und vermeiden Sie Raumtemperaturen über +25°C und unter +5°C
- in Zweifelsfällen und bei unbekanntem Natursteinen sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten; bitte beachten Sie, dass es auch innerhalb einer Steinsorte zu großen Schwankungen kommen kann
- durch stellenweise unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt in Unterkonstruktion oder Fugenmörtel kann es zu Farbunterschieden kommen; für derartige Farbabweichungen im erstellten Fugennetz können wir keine Gewährleistung übernehmen
- bei nicht glasierten Oberflächen kann nach dem Verfugen ein Zementschleier zurück bleiben; die Reinigungshinweise der Hersteller sind zu beachten
- Fliesen-Plus Universal-Flexfuge FP 150 ist zementgebunden und deshalb nicht säurefest
- Flächen, die häufig mit sauren Reinigungsmitteln gereinigt bzw. chemisch belastet und/oder häufig mit Hochdruckreinigern gereinigt werden (wie z. B. Hallen-, Schwimmbäder sowie andere hoch beanspruchte Bereiche) sollten mit Fliesen-Plus Epoxi Fug- und Klebemörtel FP 140 verfugt werden
- säurehaltige Reinigungsmittel z. B. auf Basis von Essig- und Zitronensäure können langfristig zur Schädigung der Fugen führen, weshalb neutrale oder alkalische Reinigungsmittel empfohlen werden
- Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden; im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich
- enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch – deshalb Haut und Augen schützen; bei Berührung gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls Arzt aufsuchen
- für Kinder unzugänglich aufbewahren

Bitte immer Probeflächen anlegen und aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten (Abruf unter www.fliesen-plus.de). Im Zweifel ist technische Beratung anzufordern.

FP 150 Universal-Flexfuge

Artikelnummer	Farbe	*	Liefereinheit	Einheiten pro Palette
40150-100	weiß		5 kg Beutel	100 Beutel (500 kg je Palette)
40150-101	silbergrau		5 kg Beutel	100 Beutel (500 kg je Palette)
40150-102	sanitärgrau		5 kg Beutel	100 Beutel (500 kg je Palette)
40150-103	bahamabeige		5 kg Beutel	100 Beutel (500 kg je Palette)

* Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten..

Notizen

Auf Grund der Fülle an unterschiedlichen Materialien und Arbeitsbedingungen am Bau können oben genannte Angaben nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien und Hinweise sein. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik einzuhalten. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Im Zweifelsfall ist der Verarbeiter verpflichtet ausreichend Eigenversuche durchzuführen und die Anwendungsmöglichkeit zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im technischen Merkblatt nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, technische Beratung bei Fliesen-Plus einzuholen. Eine Garantie kann nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Ausgabe: März 2023

Fliesen-Plus GmbH » Oberkemmthener Str. 10 » 91731 Langfurth, Deutschland
 Fon +49 (0) 9856 - 922 889 0 » Fax +49 (0) 9856 - 922 889 19
 eMail info@fliesen-plus.de » Web www.fliesen-plus.de

Geschäftsführung: Axel Wastensteiner, Jürgen Binder, Jonas Binder » Registergericht Ansbach: HRB 5022 »
 Sitz: Langfurth » UST-ID: DE273595143

